


Финиш АК Фасад

(Finish AC Facade)



ТУ 2313-002-11008654-2012

Всепогодная фасадная краска с высокой паропроницаемостью на основе смол Pliolite.

ОПИСАНИЕ

Фасадная дышащая краска на основе органических растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в промышленном и гражданском строительстве для окраски материалов, таких как:

- бетон
- цементно-песчаная и известковая штукатурка
- силикатный и красный кирпич

Особенно рекомендуется в тех случаях, когда требуется высокая паропроницаемость покрытия – для стен из штучных материалов, штукатурки, окраски фасадов зданий с высокой влажностью в помещениях. Окраску можно проводить как при положительных, так и при отрицательных температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- длительный срок службы и светостойкость
- микропористость пленки покрытия, позволяющая поверхности «дышать»
- высокая адгезия на практически любых минеральных основаниях
- возможность проведения работ при любых погодных условиях
- способность к самоочищению
- минимальные требования к подготовке основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость при 20 ⁰ С, мПа.с	400 - 2000
Время сушки при 20 ⁰ С до степени 3, не более, мин	60
Устойчивость к воздействию атмосферных осадков при 20 ⁰ С, без изменений, мин	через 30
Водостойкость при погружении в воду, без изменений, не менее, часы	72
Расход краски при двухслойном покрытии, г/м ²	200
Температура воздуха при нанесении, °С	от -10 до + 30
Температура эксплуатации покрытия, С ⁰	-60 до + 70

Испытание краски Финиш АК Фасад, проведенное в независимой лаборатории, показало отличный капельный эффект (большой краевой угол смачивания) и низкое водопоглощение соответствующее I классу по DIN 52617 (W24=0,1 кг/м²*ч^{0,5}). Высокое значение паропроницаемости протестированной краски Sd=0,2 м. соответствует II классу по ISO 7783-2

ЦВЕТА

Стандартные цвета - по карте цветов RAL, для партии материала более 1000кг.

РАСХОД

Краска обладает высокой кроющей способностью, но для получения качественного покрытия рекомендуется наносить не менее 200 г/м² (теоретический расход) при нанесении в два слоя. В зимний период расход краски может увеличиваться до 300 г/м². Практический расход определяется на объекте. Потери краски при воздушном распылении на открытом воздухе до 30 % в зависимости от погодных условий.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новые основания. Благодаря высокой адгезии к любым минеральным основаниям, в том числе старым и мелованным, подготовка основания не требует особых процедур.

Для новых оснований достаточно двухслойной окраски.

Свежий бетон и штукатурку следует красить после 4-х недельной выдержки.

Специального грунтования, как правило, не требуется.

Ремонт фасадов. Удаляют отслаивающуюся старую краску, мелованные поверхности обеспыливают всухую. Дефектные поверхности шпаклюют. В случае сильно поглощающих, осыпающихся, выветренных оснований поверхность грунтуют пропиткой Силер АК.

При окраске материалом Финиш АК Фасад конструкций из бетона, применение пропитки Силер АК не требуется. В качестве грунтовки применяется первый слой Финиш АК Фасад.

НАНЕСЕНИЕ

Подготовка материала к работе. Перед применением материал тщательно перемешивают.

Краску наносят в два слоя кистью, меховым валиком или безвоздушным распылением.

Краску для первого слоя разбавляют растворителем (Сольвент) до 30 % в зависимости от поглощающей способности основания. Чем меньше поглощает основание, тем больше следует разбавить краску. Разбавленная краска лучше проникает вглубь основания и обеспечивает высокую адгезию.

Следующий, финишный слой краски разбавляют на 5%. Финишный слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего слоя.

При низких температурах время сушки возрастает.

Краска имеет удобную для нанесения консистенцию, не разбрызгивается при нанесении валиком.

В случае увеличения вязкости при хранении, краску можно разбавить растворителем Сольвент не более чем на 10 %.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре не ниже -15°C.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. При перевозке обязательно предохранение упаковки от механических повреждений.


Не допускается транспортировка при температуре ниже -15°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- материал содержит летучие органические растворители
- при работе нельзя пользоваться открытым огнем, курить, принимать пищу
- при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу
- при попадании на открытые участки кожи промыть большим количеством воды с мылом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Презентация фасадной краски «Финиш АК Фасад»



Профессиональная строительная химия

Тел. +7 987 450 56 92

www.samchemi.ru e-mail: samchemi@te-nsk.ru

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 16.03.2016