

Страница продукта
на сайте

Манодил Цем

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ И СТЫКОВ В БЕТОНЕ И КАМЕННОЙ КЛАДКЕ

ОПИСАНИЕ

Манодил Цем – двухкомпонентный полимерцементный герметик для швов, обладает высокой эластичностью и хорошей адгезией. Компонент А - сухая смесь цементов, добавок и специальных заполнителей. Жидкость на основе специальных синтетических смол. Компонент Б – жидкость на основе специальных синтетических смол. Манодил Цем предназначен для герметизации деформационных швов и стыков в бетоне, блочных модулях и каменной кладке.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Герметизация деформационных швов с подвижками до 15% от ширины шва;
- Герметизация швов конструкций, находящихся в непосредственном контакте с водой, в том числе с питьевой – трубопроводов, водохранилищ, водоочистных сооружений и т.п.;
- Герметизация швов тоннельной обделки;
- Герметизация вертикальных швов фасадов конструкций и зданий;
- Устранение трещин, появившихся в результате деформаций бетона и каменной кладки;
- В качестве материала для обработки швов эксплуатируемых покрытий, подверженных деформациям.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Выдерживает подвижки шва до 15%;
- Высокая химстойкость и долговечность. Не требует технического обслуживания и ремонта;
- Прекрасная адгезия к влажным поверхностям. Не требует использования грунтовочных составов;
- Тиксотропный. Не сползает с вертикальных поверхностей;
- Подходит для швов, находящихся в постоянном контакте с водой;
- Легок в применении и отделке;
- Не токсичен, не огнеопасен, не загрязняет окружающую среду;
- Можно покрывать краской после схватывания;
- Подходит для контакта с питьевой водой.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Предварительная обработка шва

Ширина шва не должна превышать 30 мм. Глубина шва должна составлять не менее половины ширины шва. Заполнение шва герметиком допускается на глубину не более 20 мм. Используйте ограничивающий антиадгезионный профиль из вспененного полиэтилена диаметром на

25% больше ширины шва, чтобы уменьшить нагрузку на нижнюю поверхность Манодил Цем.

Подготовка поверхности

Покрываемая поверхность должна быть твердой и чистой, без следов краски, высол, несвязанных частиц, смазки, расплубочных масел, пыли, строительного гипса и пр. Перед тем как нанести Манодил Цем, слегка смочите края шва, не оставляя излишek воды.

Приготовление смеси

Манодил Цем поставляется в виде двух предварительно расфасованных компонентов. Налейте компонент Б в чистую емкость и постепенно добавляйте сухую смесь, компонент А, постоянно перемешивая низкоскоростным миксером (400-600 оборотов в минуту), до образования гомогенного раствора без комков. В зависимости от влажности воздуха и температурных условий жизнеспособность состава может варьироваться от 30 минут до 1 часа. При необходимости перемешайте состав заново.

Нанесение

Для улучшения адгезии на края шва кистью необходимо предварительно нанести слой компонента Б. На свежую грунтовку нанесите мастерком, пистолетом или шпателем Манодил Цем. Во время нанесения немного нажимайте, чтобы внутри не оставалось пузырьков воздуха. Для заливания поверхности можно сразу после нанесения использовать мыльную воду.

Условия нанесения

Не наносите Манодил Цем при температуре ниже +5°C. Обеспечьте рекомендованные температурно-влажностные условия в течение всего времени твердения (см. «Уход»). Не наносите на замерзшие или покрытые инеем поверхности. Не допускайте быстрого высыхания в течение первого часа после нанесения. Защищайте от сильного ветра или прямых солнечных лучей. Не наносите продукт, если в течение 6-8 часов с момента нанесения ожидается дождь.

Уход

Время твердения варьируется в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха, а также от ширины шва. Если нанесение производится при пониженной температуре и высокой влажности, либо в условиях слабого проветривания, необходим более длительный период твердения. Например, при заполнении шва на глубину 15-20 мм при температуре +20°C и относительной влажности 50% затвердевание герметика происходит в течение 7 суток, при температуре +5°C и относительной

влажности 50% - в течение 21 суток. После твердения Манодил Цем можно покрывать слоем Стартекс Сил Флекс или полимерным гидроизоляционным и/или декоративным акриловым водоземельским покрытием (например, ДенсТоп АК 221). Если шов постоянно находится под водой, необходимо соблюсти трехнедельный технологический перерыв перед запуском объекта в эксплуатацию.

Очистка

Инструменты и оборудование должны быть вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор может быть удален только механическим способом.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке в сухом помещении. Защищать от мороза, хранить при температуре не ниже +5°C.

УПАКОВКА

Манодил Цем поставляется в расфасованных комплектах по 10 кг (5 кг компонент А - сухая смесь, 5 кг компонент Б - жидкость).

ЦВЕТ

Серый, голубой, бежевый, зеленый, коричневый, черный, кирпичный и красный.

РАСХОД

1 килограмм Манодил Цем заполняет примерно 0,790 погонных метров. Приведенная ниже таблица поможет определиться с расходом в зависимости от ширины шва:

Таблица 1. Расход Манодил Цем.

Размер шва, мм	Расход герметика, кг/м.п. шва	Расход комплекта (10 кг), м.п. шва/10 кг
10 x 5	0,065	153
15 x 7,5	0,140	71
20 x 10	0,250	40
25 x 12,5	0,400	25
30 x 15	0,570	17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2. Физические и физико-механические свойства Манодил Цем.

Параметры	Стандарт	Показатели
Внешний вид компонента А		Серый порошок
Внешний вид компонента Б		Молочно-белая жидкость
Насыпная плотность компонента А, кг/м ³	ГОСТ 8735	850±50
Плотность компонента Б, г/см ³		1,00±0,05
Максимальный размер заполнителя компонента А, мм	ГОСТ 8735	0,4
Массовое соотношение компонентов А:Б, масс. ч.		1:1
Плотность растворной смеси, кг/м ³	ГОСТ 5802	1150±50
Жизнеспособность раствора при температуре +20°C, мин		30±60
Стекание раствора с вертикальной поверхности		отсутствует
Деформативность шва, %		15
Твердость по Шору А, усл. ед.	ISO 868	37
Относительное удлинение при разрыве, %	ГОСТ ИСО 37	80
Эластичность, %	ГОСТ ИСО 37	60
Прочность при растяжении, МПа	ГОСТ ИСО 37	1,50
Минимальная / максимальная температура нанесения, °C		+5 / +35

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в Техническом описании, приведена на основании лабораторных исследований материала и накопленного опыта. Компания ГИДРО-ЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Технические характеристики материала могут отличаться от указанных в Техническом описании при несоблюдении требований по подготовке основания, смешиванию и нанесению материала, ухода, а также требований к условиям производства работ. Ввиду многочисленных факторов, оказывающих влияние на конечные технические характеристики материала при проведении работ, Изготовитель несет юридической ответственности за предоставленную информацию. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.



МОСКВА
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 240-06-88

КАЗАНЬ
+7 (843) 238-48-04

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНЕ
+7 (863) 300-49-00

ГИДРОЗО®

Товар сертифицирован

ГОСТ ИСО 9001-2015