



Sakret ZP-1 – Добавка для бетона.

Водоредуцирующая, пластифицирующая добавка для работы с бетоном и строительными растворами в зимних условиях.

Соответствует EN 934-2:2009, T2.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Химический состав	водный раствор солей и пластифицирующий компонент
Форма	раствор
Сухой остаток, %	29÷31
Плотность, g/cm ³	1,16 ± 0,01
pH	6-8

ПРЕИМУЩЕСТВА

- комплексный противоморозный и пластифицирующий эффект
- водоредуцирующая способность до 20%
- не вызывает расслоение бетона
- высокая пластифицирующая способность с П1 до П4
- повышает прочность бетона(раствора) на сжатие и изгиб
- не содержит ионов хлора

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием тщательно перемешать. Для изготовления и укладки товарного бетона при температуре воздуха до -25°C. Добавку вводить с водой, предназначенной для приготовления бетона. В соотношении вода – цемент рекомендуется вес добавки засчитать, как часть воды. Применение добавки не освобождает от соблюдения технологии укладки бетона в зимних условиях. Опалубку и строительные элементы (блоки, кирпичи, панели и т.д.) необходимо очистить от снега и льда.

Расход добавки ZP-1 в % на 1кг цемента:

- при температуре 0 ÷ -5°C	2,0
- при температуре -6 ÷ -10°C	2,3
- при температуре -11 ÷ -15°C	2,5
- при температуре -16 ÷ -25°C	2,8

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Температура хранения – до -10 °С. Гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты изготовления продукта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА

Внимательно ознакомиться с листом безопасности добавки в бетон Sakret ZP-1.

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 30.01.2014

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

446205, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Монтажная, д. 11

тел. +7 84635 3 21 26
тел. +7 84635 3 24 18

www.sakret.ru
e-mail:samara@samchemi.ru